



Type	Produit	Modèle											
		W 400 WBX		W 400 WB*		W 400 LV2		W 300 WB		LPH 80		AZ 30 HTE	
		∅ de buse**	pression d'air***	∅ de buse**	pression d'air***	∅ de buse**	pression d'air***	∅ de buse**	pression d'air***	∅ de buse**	pression d'air***	∅ de buse**	pression d'air***
APPRET & SOUS-COUCHE	LE 2001 LE 2004 LE 2007											∅ 1.8	2.5 bar
	NS 2502 NS 2506 (MOUILLÉ SUR MOUILLÉ)			∅ 1.4 WB2	2.0 bar	∅ 1.4	2.0 à 2.5 bar						
LAQUE BRILLANT DIRECT	C 5035			∅ 1.4 WB2	2.0 bar								
LAQUE POIDS LOURD	IMRON					∅ 1.6 ∅ 1.8	2.0 à 2.5 bar						
BASE HYDRODILUABLE	CROMAX	∅ 1.3	1.8 à 2.2 bar										
VERNIS 2K	3550 S 3700 S			∅ 1.4 WB2	2.0 à 2.2 bar								
	3800 S												
	COV CONFORT												
MICRO REPARATIONS	BASE								∅ 1.0	1.2 bar			
	VERNIS							∅ 1.2	1.8 à 2.0 bar				

* Le W400 WB2 est conseillé pour l'application des vernis avec des godets jetables concurrents à ANEST IWATA

** La taille de buse dépend de la gestuelle du peintre

*** Les pressions d'air indiquées sont relevées à l'entrée du pistolet
L'ensemble des réglages indiqués sont donnés à titre indicatif