

Type	Produit	Modèle									
		W 400 WBX		W 400 WB		W 400 LV2		LPH 80		AZ 30 HTE	
		Ø de buse**	pression d'air***	Ø de buse**	pression d'air***	Ø de buse**	pression d'air***	Ø de buse**	pression d'air***	Ø de buse**	pression d'air***
APPRET & SOUS-COUCHE	PRIOMAT WASH PRIMER 44075					Ø 1.4	2.0 à 2.2 bar				
	PRIOMAT 1K WASH PRIMER 4085										
	PERMASOLID SPECTROFLEX 5400 MOUILLÉ/MOUILLÉ								Ø 1.8	2.5 bar	
	PERMASOLID SPECTROFLEX 5400 GARNISSANT								Ø 1.8	2.5 bar	
	PERMASOLID APPRÊT HS PREMIUM 5310 GARNISSANT										
LAQUE BRILLANT DIRECT	PERMASOLID LAQUE HS SERIE 275			Ø 1.4	2.0 à 2.2 bar						
BASE HYDRODILUABLE	PERMAHYD 280-285	Ø 1.3	1.8 à 2.0 bar								
VERNIS 2K	PERMASOLID VERNIS HS 8030			Ø 1.4 WB2	2.0 à 2.2 bar						
	PERMASOLID VERNIS HS 8035										
	PERMASOLID VERNIS HS 8600										
	PERMASOLID VERNIS HS 8450										
MICRO REPARATIONS	PERMAHYD 280-285							Ø 1.2	1.0 bar		
	VERNIS PERMASOLID							Ø 1.2	1.0 bar		

** La taille de buse dépend de la gestuelle du peintre

*** Les pressions d'air indiquées sont relevées à l'entrée du pistolet
L'ensemble des réglages indiqués sont donnés à titre indicatif